

เชียงใหม่ทันตแพทยสาร ปีที่ 42 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2564
Chiang Mai Dental Journal Vol.42 No.1 January-April 2021

ผลของพลาสมาชนิดฮีเลียม/ออกซิเจนต่อค่าความแข็งแรงยึดเหนี่ยวของเซลฟ์แอดฮีซีฟเรซินซีเมนต์
กับเนื้อฟันส่วนตัวฟัน

Effect of Helium/Oxygen Plasma on the Shear Bond Strength of Self-adhesive Resin Cement on
Coronal Dentin

ปราณิสยา เอมออยู่¹, ภาวิศุทธิ แก่นจันทร์², อีรวรรณ บุญญวรรณ³, ธนพัฒน์ ศาสตรระจุก⁴

¹โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา กาญจนบุรี

²ภาควิชาทันตกรรมบูรณะและปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

³ศูนย์วิจัยฟิสิกส์พลาสมาและลำอนุภาค คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

⁴ศูนย์วิจัยทันตวัสดุศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Pranisa Emyoo¹, Pavisuth Kanjantra², Dheerawan Boonyawan³, Thanapat Sastraruji⁴

¹Paholpolpayuhasena Hospital, Kanchanaburi

²Department of Restorative Dentistry and Periodontology, Faculty of Dentistry, Chiang Mai University

³Plasma and Beam Physics Research Facility, Faculty of Science, Chiang Mai University

⁴Dental Material Research Center, Faculty of Dentistry, Chiang Mai University

Received: 26 June, 2020

Revised: 18 September, 2020

Accepted: 22 September, 2020

Corresponding Author:

ภาวิศุทธิ แก่นจันทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร., ภาควิชาทันตกรรมบูรณะและปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

50200

Pavisuth Kanjantra

Assistant Professor, Dr., Department of Restorative Dentistry and Periodontology, Faculty of Dentistry,
Chiang Mai University 50200, Thailand

E-mail: pavisuth.k@cmu.ac.th

เชียงใหม่ทันตแพทยสาร ปีที่ 42 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2564
Chiang Mai Dental Journal Vol.42 No.1 January-April 2021

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาถึงผลของพลาสมาเจ็ทเย็นชนิดฮีเลียม/ออกซิเจนใช้ปรับสภาพเนื้อฟันกับค่าความแข็งแรงยึดเหนี่ยวหลังทำการยึดติดรีไลย์เอ็กซ์ยูสองร้อยเซลฟ์แอดฮีซีฟเรซินซีเมนต์กับเนื้อฟันส่วนตัวฟัน ทั้งในลักษณะที่แห้งและทำให้ผิวฟันเปียกชื้น [T1]

วัสดุและวิธีการวิจัย: ทำการยึดติดรีไลย์เอ็กซ์ยูสองร้อยเซลฟ์แอดฮีซีฟเรซินซีเมนต์กับเนื้อฟัน โดยเตรียมผิวเนื้อฟันแบ่งเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มที่ไม่ได้รับการปรับสภาพผิวด้วยพลาสมาเจ็ทเย็นเป็นกลุ่มควบคุม กลุ่มที่เตรียมผิวเนื้อฟันด้วยพลาสมาเจ็ทเย็นชนิดฮีเลียม (He) กลุ่มที่เตรียมผิวเนื้อฟันด้วยพลาสมาเจ็ทเย็นชนิดฮีเลียม/ออกซิเจน (He/O₂) กลุ่มที่เตรียมผิวเนื้อฟันด้วยพลาสมาเจ็ทเย็นชนิดฮีเลียมและฮีเลียม/ออกซิเจนที่ทำให้ผิวฟันเปียกชื้นตามลำดับ (He+R, He/O₂+R) จากนั้นนำมาทดสอบค่าความแข็งแรงยึดเหนี่ยวหลังการเก็บชิ้นทดสอบนาน 24 ชั่วโมง นำชิ้นทดสอบที่ถูกเตรียมผิวเนื้อฟันตามกลุ่มทดลองข้างต้น มาทดสอบคุณสมบัติความเปียกของเนื้อฟันโดยการวัดมุมสัมผัสของน้ำ ศึกษาลักษณะพื้นผิวเนื้อฟันก่อนและหลังปรับสภาพด้วยพลาสมาเจ็ทเย็น และลักษณะพื้นผิวการยึดติดด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด นำค่าเฉลี่ยความแข็งแรงยึดเหนี่ยวและค่ามุมที่ได้ของแต่ละกลุ่มมาวิเคราะห์ทางสถิติ โดยการจำแนกความแปรปรวนแบบทางเดียว และใช้สถิติเปรียบเทียบเชิงซ้อนชนิดเซฟเฟ

ผลการศึกษา: ค่าเฉลี่ยความแข็งแรงยึดเหนี่ยวในกลุ่มที่ได้รับการปรับสภาพพื้นผิวเนื้อฟันด้วยพลาสมาเจ็ทเย็นทั้งชนิดฮีเลียม และฮีเลียม/ออกซิเจนตามด้วยการทำให้ผิวฟันเปียกชื้น (He+R: 16.25±2.39 และ He/O₂+R: 18.15±1.93 เมกะปาสคาล) มีค่าสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการปรับสภาพผิวเนื้อฟันด้วยพลาสมาเจ็ทเย็นทั้งสองชนิด (He: 13.26±1.52 และ He/O₂: 12.98±1.94 เมกะปาสคาล) และกลุ่มควบคุม (11.20±1.87 เมกะปาสคาล) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p < 0.05$) โดยไม่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มที่ใช้พลาสมาเจ็ทต่างชนิดไม่ว่าจะทำให้ผิวเปียกชื้นหรือไม่ ($p > 0.05$) ค่ามุมสัมผัสของน้ำในกลุ่มที่ได้รับการปรับสภาพผิวเนื้อฟันด้วยพลาสมาเจ็ทเย็นทั้งสองชนิดตามด้วยการทำให้ผิวฟันเปียกชื้น [T2] พบการยื่นยาวของเรซินแท้กเข้าไปในท่อเนื้อฟัน ในกลุ่มที่ได้รับการปรับสภาพผิวเนื้อฟันด้วยพลาสมาเจ็ทเย็นทั้งสองชนิดตามด้วยการทำให้ผิวฟันเปียกชื้น

สรุปผลการศึกษา: การใช้พลาสมาเจ็ทเย็นชนิดฮีเลียม/ออกซิเจนตามด้วยการทำให้ผิวฟันเปียกชื้น สามารถเพิ่มค่าความแข็งแรงยึดเหนี่ยวของรีไลย์เอ็กซ์ยูสองร้อยเซลฟ์แอดฮีซีฟเรซินซีเมนต์กับเนื้อฟันส่วนตัวฟัน

คำสำคัญ: พลาสมาเย็น พลาสมาเจ็ทเย็นชนิดฮีเลียม/ออกซิเจน เซลฟ์แอดฮีซีฟเรซินซีเมนต์ เนื้อฟันส่วนตัวฟัน ความแข็งแรงยึดเหนี่ยว การทำให้ผิวฟันเปียกชื้น

ABSTRACT

Objectives: This study investigated the effects of helium/oxygen plasma on shear bond strength (SBS) when RelyX™ U200 self-adhesive resin cement was applied to coronal dentin, both when the dentin surface was re-wetted and when it was not re-wetted.

Materials and Methods: RelyX™ U200 self-adhesive resin cement was applied to coronal dentin, using the following five methods: dentin surface with no plasma treatment (control group); helium plasma jet (He); helium/oxygen plasma jet (He/O₂); helium jet with re-wetting (He+R); and helium/oxygen jet with re-wetting (He/O₂+R). The shear bond strength (SBS) was measured 24 hours after bonding. Water contact angles and SEM images of each group after surface treatment were studied, along with SEM images of cement/dentin interfaces. One-way ANOVA and Scheffe Post Hoc test statistics were used.

Results: Mean SBS values in both groups treated with plasma followed by re-wetting (He+R: 16.25±2.39 and He/O₂+R: 18.15±1.93 MPa) were higher than in the plasma-only (He: 13.26±1.52 and He/O₂: 12.98±1.94 MPa) and control groups (11.20±1.87 MPa) (*p*<0.05). The results for the two plasma systems were not significantly different from each other, with or without re-wetting (*p*>0.05). Water contact angle measurements in all plasma-treated groups showed significantly lower contact angle values. SEM evaluations showed that plasma treatments followed by re-wetting could partially remove the smear layer and open the dentinal tubules, resulting in resin tag formation at the interfaces.

Conclusion: The use of helium/oxygen plasma jet followed by re-wetting enhances the bonding effectiveness of RelyX™ U200 self-adhesive resin cement to coronal dentin.

Keywords: cold plasma, helium/oxygen plasma jet, self-adhesive resin cement, coronal dentin, shear bond strength, rewetting

