

ผลของสารลดอาการเสียวฟันชนิดออกซาเลตต่อค่าแรงยึดเหนี่ยว ระดับไมโครของระบบยึดติดต่อเนื้อฟัน

Effect of Oxalate Desensitizer on Microshear Bond Strength of Adhesive System to Dentin

พิมพินี เอี่ยมสะอาด¹, สุมนา จิตติเดชารักษ์²

¹นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตแพทยศาสตร์
แขนงวิชาทันตกรรมบูรณะ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
²ภาควิชาทันตกรรมบูรณะ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Pimpinee Eamsa-ard¹, Sumana Jittidecharaks²

¹Higher Graduate Student, Restorative Dentistry, Faculty of Dentistry, Chiang Mai University

²Department of Restorative Dentistry, Faculty of Dentistry, Chiang Mai University

ชม.ทันตสาร 2552; 30(1) : 71-79

CM Dent J 2009; 30(1) : 71-79

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของสารลดอาการเสียวฟันชนิดออกซาเลต ที่มีต่อค่าแรงยึดเหนี่ยวระดับไมโครระหว่างเนื้อฟันกับระบบยึดติด

วัสดุและวิธีการ เก็บฟันกรามแท้ที่ถูกถอนออกมาจำนวน 10 ซี่ ที่ไม่มีรอยผุและไม่มีวัสดุอุด ทำการตัดฟันให้ได้ชิ้นทดสอบเฉพาะบริเวณคอฟัน จากนั้นตัดฟันอีกแนวให้ขนานกับผิวฟันด้านนอกห่างจากรอยต่อเคลือบฟันเนื้อฟัน 1 มม. ทั้งด้านใกล้แก้ม และใกล้ลิ้นของฟัน แล้วจึงแบ่งครึ่งให้ได้ชิ้นทดสอบ 2 ชิ้นต่อฟัน 1 ซี่ แบ่งชิ้นทดสอบเป็น 2 กลุ่มคือกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ในกลุ่มทดลองจะทำการทำ BisBlock™ (Bisco) ซึ่งเป็นสารลดอาการเสียวฟันชนิดออกซาเลตบนเนื้อฟันที่ถูกปรับสภาพด้วยกรดฟอสฟอริกแล้ว ส่วนกลุ่มควบคุมจะไม่ทำการทำสารลดอาการเสียวฟัน จากนั้นจึงใช้ Adper™ Single bond 2 (3M ESPE) เพื่อยึดแท่งคอมโพสิตเรซินที่เตรียมจาก Filtek™ Z350 (3M ESPE) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.7 มม. สูง 1.2 มม. นำไปเก็บในน้ำกลั่น 37°C เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ก่อนนำไปทดสอบค่าแรงยึดเหนี่ยวระดับไมโคร

Abstract

Purpose: The purpose of this study was to evaluate effect of oxalate desensitizer on microshear bond strength between dentin and adhesive system.

Material and methods: Ten extracted human molar teeth without any caries or restoration were collected. Teeth were cut at cervical area to make dentin disc and then grind into flat plane at both buccal and lingual aspect parallel to outer surface of the tooth into the dentin below dentino-enamel junction (DEJ) 1mm. The specimens were divided to experimental and control group. BisBlock™ (Bisco), oxalate desensitizer, was applied on dentin treated with phosphoric acid in experimental group. For control group, the desensitizer was not applied. Then Adper™ Single bond 2 (3M ESPE) was applied to the treated dentin surface to bond with resin

ด้วยเครื่องทดสอบสากล วิเคราะห์ค่าที่ได้ทางสถิติด้วย อินดิเพนเดนซ์ ทีเทสต์

ผลการทดลอง จากการทดสอบค่าแรงยึดเหนี่ยวเฉลี่ยระดับไมโครพบว่า ในกลุ่มทดลองมีค่า 19.95 ± 6.03 MPa ส่วนกลุ่มควบคุมมีค่า 17.03 ± 9.33 MPa ซึ่งไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ

สรุปผลการทดลอง ภายใต้ข้อจำกัดของการทดลองนี้พบว่า สารลดอาการเสียวฟันชนิดออกซาเลทไม่มีผลลดค่าแรงยึดเหนี่ยวระดับไมโครระหว่างเนื้อฟันและระบบยึดติด

คำไขหรัส: สารลดอาการเสียวฟัน ค่าแรงยึดเหนี่ยวระดับไมโคร ระบบยึดติด

composite, Filtek™ Z350 (3M ESPE), in 0.7 mm diameter and 1.2 mm thick mold. The specimens were stored in distilled water 37°C for 24 hours before microshear bond strength was measured using a universal testing machine. The data were analysed statistically using Independent t Test.

Result: The means microshear bond strength of oxalate desensitizer experimental group and control group were 19.95 ± 6.03 MPa and 17.03 ± 9.33 MPa. There was no significant different between oxalate and control group.

Conclusion: Within the limitation of this study, oxalate desensitizer did not reduce microshear bond strength between dentin and on adhesive system.

Keyword: dentin desensitizer, microshear bond strength, adhesive system

บทนำ

อาการเสียวฟัน (sensitivity) เป็นอาการสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้ผู้ป่วยมาพบทันตแพทย์ ส่วนมากมักจะพบที่รอยโรคบริเวณคอฟัน ร่วมกับหลายสาเหตุเช่น เครื่องดื่มร้อน เย็น อาหารรสเปรี้ยว หวาน การแปรงฟันหรือถูกลมสัมผัส ทฤษฎีไฮโดรไดนามิกส์ (Hydrodynamic)⁽¹⁾ เป็นทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางเพื่ออธิบายอาการเสียวฟันว่าเกิดจากการเคลื่อนที่ของของเหลวในท่อเนื้อฟัน ทำให้เกิดการกระตุ้นกระแสประสาทต่อเส้นประสาทรับความรู้สึกในโพรงเนื้อเยื่อในฟัน

การรักษาผู้ป่วยที่มีอาการเสียวฟันในระดับเล็กน้อยอาจได้รับการแนะนำให้ใช้ยาสีฟันที่มีโปแตสเซียมเป็นส่วนผสม แต่มักจะเห็นผลช้า วิธีการรักษานั้นต่อมาได้แก่การใช้สารทาไปโดยตรงที่ผิวฟันเพื่อให้เกิดการอุดตันของท่อเนื้อฟัน ซึ่งจะลดการเคลื่อนที่ของของเหลวในท่อเนื้อฟันตามทฤษฎีไฮโดรไดนามิกส์⁽²⁻⁴⁾ ทำให้ผู้ป่วยลดอาการเสียวฟันได้ในทันที แต่หากไม่ประสบผลสำเร็จก็ควรได้รับการบูรณะด้วยสารยึดติดและวัสดุเรซินคอม-

โพสิตปิดบริเวณรอยโรคนั้นๆ ซึ่งเนื้อฟันเหล่านี้ที่ได้รับการปรับปรุงสภาพด้วยสารเพื่อลดอาการเสียวฟันมักจะมีค่าแรงยึดติดกับสารยึดติดค่อนข้างต่ำ

การใช้สารลดอาการเสียวฟันประเภทที่ทำให้เกิดการอุดตันภายในท่อเนื้อฟัน เช่นชนิดออกซาเลท ได้รับความนิยมจากวิธีการใช้งานที่ไม่ยุ่งยาก^(5,6) โดยจะมีสารประกอบที่เป็นกรดออกซาลิกไปทำปฏิกิริยากับแคลเซียมทั้งที่ผิวและในท่อเนื้อฟัน เกิดผลึกแคลเซียมออกซาเลท (CaC_2O_4) ที่ไม่ละลายน้ำ⁽⁷⁻⁹⁾ ทำหน้าที่ลดความนำไฮดรอลิก (hydraulic conductance) ของเนื้อฟันทั้งการศึกษาในห้องปฏิบัติการ⁽¹⁰⁻¹²⁾ และในมนุษย์⁽¹³⁻¹⁵⁾

แต่หากต้องบูรณะด้วยวัสดุเรซินคอมโพสิตบนเนื้อฟันที่ได้รับการทาด้วยสารลดอาการเสียวฟันชนิดออกซาเลทพบว่า ค่าแรงยึดติดกับเนื้อฟันต่ำลงทั้งในระบบโททอลเอทช์ (Total-etch)⁽¹⁶⁾ หรือ ระบบเซลฟ์เอทช์ (Self-etch)⁽¹⁷⁾ เนื่องจากผลึกแคลเซียมออกซาเลทที่เกิดขึ้นจะขัดขวางการแทรกซึมของเรซินโมโนเมอร์ในสารยึดติด

การศึกษาของ Pashley และคณะ⁽¹⁶⁾ ที่ทำการศึกษาในระบบโททอลเอทซ์ แสดงให้เห็นว่า หากทำการออกซาลิกบนชั้นเคลือบของเนื้อฟัน จะเกิดผลึกแคลเซียมออกซาลาเลทที่ผิวบนสุดซึ่งเป็นบริเวณจะเกิดการยึดกับเรซินในระบบยึดติด ทำให้เกิดชั้นไฮบริดภายหลังการทาสารยึดติดที่ไม่สมบูรณ์ อีกทั้งผลึกจะปิดรูเปิดท่อเนื้อฟันจึงลดสภาพการซึมผ่านได้ของเนื้อฟัน (dentin permeability) และการยึดติดเชิงกล (mechanical retention) ระหว่างเรซินโมโนเมอร์กับเนื้อฟัน ทำให้เกิดเรซินแท่งที่สั้น ค่าแรงยึดติดจึงต่ำลง

นอกจากนี้การบูรณะฟันด้วยเรซินคอมโพสิตในระบบโททอลเอทซ์ เป็นวิธีที่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ง่าย เนื่องจากต้องปรับสภาพฟันให้มีความชื้นที่เหมาะสมก่อนการทาสารยึดติด ในกรณีบูรณะโพรงฟันลึกๆ ของฟันที่มีชีวิต อาจจะทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของของเหลวผ่านท่อเนื้อฟันออกมา ชัดขวางการแทรกซึมของเรซินโมโนเมอร์⁽¹⁸⁾ อาจส่งผลให้เกิดอาการเสียวฟันหลังอุดได้^(19,20) จึงมีความพยายามหาวิธีการลดการเคลื่อนที่ของของเหลวในท่อเนื้อฟันโดยใช้สารลดอาการเสียวฟันชนิดออกซาลาเลท ร่วมกับการใช้ระบบยึดติด

ในการศึกษาก่อนหน้านี้นี้มีรายงานการศึกษาผลของสารลดอาการเสียวฟันชนิดออกซาลาเลท ที่มีต่อเนื้อฟันและระบบยึดติดโดยใช้ค่าแรงยึดติดระดับไมโคร^(5,21-23) แต่เนื่องมาจากข้อจำกัดของการเตรียมชิ้นทดสอบ จึงเป็นที่น่าสนใจว่าการใช้ค่าแรงยึดติดระดับไมโคร จะได้ผลเช่นเดียวกับการใช้ค่าแรงยึดติดระดับไมโครหรือไม่อย่างไร


ดังนั้นวัตถุประสงค์ของการศึกษานี้เพื่อเปรียบเทียบค่าแรงยึดติดระดับไมโคร (microshear bond strength) ของระบบโททอลเอทซ์ชนิด 2 ขั้นตอน (2 step total-etch) Adper™ Single Bond 2 (3M ESPE, St.Paul, MN, USA) ที่มีต่อเนื้อฟันที่ได้รับการปรับสภาพแล้วหลังทาด้วยสารลดอาการเสียวฟันชนิดออกซาลาเลท Bisblock™ (Bisco Inc, Schaumburg, IL, USA)

โดยมีสมมติฐานการวิจัยคือไม่มีความแตกต่างกันของค่าแรงยึดติดระดับไมโคร ต่อเนื้อฟันที่ได้รับการทาสารลดอาการเสียวฟันชนิดออกซาลาเลท และไม่ได้รับการทา

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ

ขั้นตอนการเตรียมฟัน

เก็บฟันกรามแท้ที่ไม่ผุและไม่มีวัสดุอุด 10 ซี่ ในสารละลายไทมอล (thymol) 0.01% เพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย จากนั้นนำฟันมาทำความสะอาดด้วยน้ำเพื่อกำจัดเนื้อเยื่อ แล้วเก็บในน้ำกลั่นก่อนการทดลอง 24 ชั่วโมง ตัดฟันในแนวตั้งฉากกับแนวแกนฟัน (Long axis) บริเวณรอยต่อกลางฟันและคอฟัน (Middle และ 1/3Cervical) และตัดฟันอีกแนว ได้ต่อรอยต่อเคลือบฟัน-รากฟัน (CEJ) ประมาณ 1 มม ตามรูปที่ 1 จากนั้นแบ่งฟันเป็น 2 ส่วน ตามแนวใกล้กลาง-ไกลกลาง เพื่อให้ได้ชิ้นตัวอย่าง 2 ชิ้นต่อฟัน 1 ซี่ ที่บริเวณ 1/3 คอฟัน ทำการตัดฟันเข้าไป 1 มม.จากรอยต่อเคลือบฟัน-รากฟันในแนวขนานกับผิวด้านนอกของฟันด้วยแผ่นคาร์โบรันดัม ตามรูปที่ 1 เพื่อให้เกิดการเผยผิวของเนื้อฟันในแนวระนาบทั้งด้านใกล้แก้ม (buccal surface) และใกล้ลิ้น (lingual surface) จากนั้นนำชิ้นตัวอย่างไปส่องกล้องด้วยกำลังขยาย 40 เท่า เพื่อประเมินไม่ให้มีเคลือบฟันหลงเหลืออยู่




รูปที่ 1 แสดงวิธีการเตรียมฟัน

Figure 1 specimens preparation

นำชิ้นตัวอย่างไปยึดในท่อโลหะเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว โดยยึดด้านโพรงประสาทฟันไว้ด้วยอะคริลิกชนิดบ่มตัวด้วยตนเอง จากนั้นนำไปขัดด้วยมือโดยใช้กระดาษทรายน้ำ ความละเอียด 320 400 และ 600 grit ผ่านน้ำ 20 ครั้งต่อระดับความละเอียดเพื่อให้เกิดชั้น สเมียร์ (smear layer)⁽²⁴⁾ สุ่มแบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็น 2 กลุ่ม (กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม) ดังแผนภาพที่ 1 ในกลุ่มทดลอง

จะทำการทดสอบการเสียวฟันชนิดออกซาลิก BisBlock™ (Bisco Inc, Schaumburg, IL, USA) หลังจากการปรับสภาพฟันด้วยกรดฟอสฟอริก Scotch-bond™ Etchant (3M ESPE, St.Paul, MN, USA) ส่วนกลุ่มควบคุมจะไม่ทำการทดสอบการเสียวฟัน จากนั้นจึงใช้ระบบยึดติดโททอลเอทซ์ชนิด 2 ขั้นตอน Adper™ Single bond 2 ตามวิธีใช้ดังตารางที่ 1 แล้วจึงติดแผ่นเทปการที่เจาะรูเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.7 มม. เพื่อช่วยจำกัดบริเวณยึดติด



แผนภาพที่ 1 แสดงขั้นตอนในการศึกษา

Diagram 1 Sequence of the study procedure

ใช้แม่พิมพ์โลหะ (split mold) เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.7 มม สูง 1.2 มม.เพื่อเป็นแบบพิมพ์กำหนดขนาดของคอมโพสิตเรซิน วางบนพื้นผิวที่ทาสารยึดติด แล้วทำการอุดด้วย Filtek® Z350 ฉายแสงจากด้านบนและด้านข้าง ด้านละ 40 วินาทีด้วยเครื่องฉายแสงชนิด LED (Bluephase™, Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein)

ขั้นตอนการทดสอบค่าแรงยึดเหนี่ยวระดับไมโคร


นำชิ้นตัวอย่างตามรูปที่ 2 ไปแช่ในน้ำกลั่น ที่อุณหภูมิ 37°C นาน 24 ชั่วโมง แล้วนำไปทดสอบค่าความแข็งแรงของการยึดติดระดับไมโครด้วยเครื่องทดสอบแรงสากรุ่น 5560 (Instron Inc. Canton, MA,

ตารางที่ 1 แสดงวัสดุ ผู้ผลิต รุ่นการผลิต ส่วนประกอบ และวิธีใช้ในการทดลอง

Table 1 Materials, batch number, compositions, and application procedures


ผลิตภัณฑ์	Batch numbers	ส่วนประกอบ	วิธีใช้
Scotchbond Etchant (3M ESPE, St.Paul, MN, USA)	20070201	35% phosphoric acid, silica thickener	Etch 15 s; rinse 15s; blot dry
Single Bond2 (3M ESPE, St.Paul, MN, USA)	20071024	Bis GMA, HEMA, dimethacrylates, metacrylate functional copolymer of poly acrylic and polyitaconic acid, 10% weight nanofiller of silica	Applied 2-3 coats for 15 s with brushing motion; air thin; light cure for 10 s
BisBlock (Bisco Inc, Schaumburg, IL, USA)	0600008857	Oxalic acid, potassium salt, water	Rubbing motion 30 s and rinsed with water for 60 s
Filtek Z350 (3M ESPE, St.Paul, MN, USA)	20060111	Bis GMA, TEGDMA, filler 58-60 vol% (78.5 wt%) combination of aggregated zirconia/silica cluster filler with primary particle size of 5-20 nm, and a non-agglomerated/non-aggregated 20 nm silica filler	Applied , light cure for 40 s

USA) ตามรูปที่ 3 และวิเคราะห์ผลด้วยโปรแกรม Bluehill รุ่น CAT No. 2603-080 ที่ความเร็วหัวกด 0.5 มม. ต่อนาที จนกระทั่งแท่งเรซินคอมโพสิตหลุดออกจากชิ้นทดสอบ บันทึกค่าแรงสูงสุด (maximum load) เป็นนิวตัน (Newton: N) แล้วนำไปหารด้วยพื้นที่หน้าตัดของแท่งเรซินคอมโพสิต เพื่อคำนวณค่าแรงยึดเหนี่ยว (Megapascal: MPa) นำค่าที่ได้ไปวิเคราะห์ทางสถิติด้วยอินดิเพนเดนททีเทสต์ด้วยโปรแกรม SPSS V16.0 (SPSS, Chicago, IL, USA)



รูปที่ 2 แสดงชิ้นทดสอบที่อุดเสร็จแล้วโดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.7 มม สูง 1.2 มม

Figure 2 Prepared specimen, diameter 0.7mm. x 1.2 mm height



รูปที่ 3 แผนภาพแสดงชิ้นทดสอบถูกยึดที่เครื่องทดสอบแรงแบบสากลพร้อมทดสอบ

Figure 3 Specimen fixed to universal testing machine

ผลการทดลอง

ค่าแรงยึดเหนี่ยวเฉลี่ยระดับไมโคร

จากการวัดค่าแรงการยึดเหนี่ยวเฉลี่ยระดับไมโครและวิเคราะห์สถิติด้วยอินดิเพนเดนททีเทสต์พบว่า กลุ่มทดลองที่ทาด้วยสารลดอาการเสียวฟันชนิดออกซาลาเลทหลังการปรับสภาพด้วยกรด มีค่าไม่แตกต่างจากกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้ทาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 แสดงค่าแรงยึดเหนี่ยวระดับไมโคร (ค่าเฉลี่ย $\pm$ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)

Table 2 Micro-shear mean bond strength (Mean $\pm$ SD)

	กลุ่มควบคุม (n=10) no treatment/ Single bond2	กลุ่มทดลอง (n=10) BisBlock/Single bond2
ค่า μ -shear bond strength (MPa)	17.03 $\pm$ 9.33	19.95 $\pm$ 6.03

อภิปรายผล และ ข้อเสนอแนะ

อาการเสียวฟันเป็นอาการที่ผู้ป่วยมาพบทันตแพทย์เมื่อได้รับการกระตุ้นจากสิ่งต่างๆ เช่น เครื่องดื่มร้อน เย็น อาหารรสเปรี้ยว หวาน การแปรงฟัน หรือถูกลมสัมผัส การจัดการกับอาการเสียวฟันมีสองวิธีหลักๆ คือ การลดความไวของสารสื่อประสาท โดยการใช้สารประเภทโปแตสเซียมไนเตรท อีกวิธีหนึ่งคือการทำให้เกิดการอุดปิดท่อเนื้อฟันซึ่งจะลดการเคลื่อนที่ของของเหลวในท่อเนื้อฟันตามทฤษฎีไฮโดรไดนามิกส์ (Hydrodynamics) สารหรือวิธีที่นิยมนำมาใช้มีหลายกลุ่ม เช่น กลุ่มที่ทำให้เกิดผลึกต่างๆ เช่น ผลึกฟลูออไรด์โดยใช้ฟลูออไรด์วานิช หรือ ผลึกออกซาลาเลท กลุ่มที่ทำให้โปรตีนในช่องของเหลวของท่อเนื้อฟันตกตะกอนโดยใช้สารที่มีส่วนประกอบเป็นกลูตาาราลดีไฮด์ และกลุ่มสารประกอบเรซิน⁽²⁵⁾ อีกวิธีหนึ่งคือการใช้เลเซอร์ (Nd:YAG) ซึ่งจะหลอมไฮดรอกซีแอปพาไทต์ แล้วเกิดเป็นโครงสร้างใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิม หรือหากใช้ที่มีความยาวคลื่น 1064 นาโนเมตร จะทำให้รูปร่างเนื้อฟันเปลี่ยนแปลงไปและท่อเนื้อฟันถูกปิด⁽²⁶⁾

ได้มีการแนะนำให้ใช้สารยึดติดที่มีเรซินเป็นส่วนประกอบปิดท่อเนื้อฟันที่เผยผิ่ เพื่อลดอาการเสียวฟัน⁽²⁷⁾ แต่ก็พบว่า จะเกิดขึ้นที่ค่อนข้างบางบนผิวบนสุดของเนื้อฟัน อีกทั้งชั้นนี้ยังมีความแข็งแรงต่ำทำให้หลุดได้ง่ายเมื่อแปรงฟัน ถึงแม้ในระยะหลังจะมีการพัฒนาให้สารยึดติดมีคุณสมบัติชอบน้ำมากขึ้น เพื่อสามารถแทรกซึมผ่านเนื้อฟันลงไปเกิดเป็นเรซินแทกที่ยาวขึ้น แต่ก็พบว่าเรซินโมโนเมอร์เหล่านี้มีค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวด้วยความร้อน (thermal expansion coefficient) สูงกว่าเนื้อฟันมาก ซึ่งอาหารเย็นและของเหลวจะทำให้เรซินแทกเกิดการหดตัว ของเหลวในท่อเนื้อฟันจึงเคลื่อนที่ได้อีก ทำให้รู้สึกเสียวฟัน⁽⁵⁾

BisBlock™ เป็นสารลดอาการเสียวฟันประเภทที่ทำให้เกิดการอุดตันของผลึกภายในท่อเนื้อฟันชนิดออกซาลาเลท ซึ่งมีส่วนประกอบเป็นกรดออกซาลิกที่จะละลายแคลเซียมของเนื้อฟันแล้วเกิดเป็นผลึกแคลเซียมออกซาลาเลท (CaC_2O_4) ไปอุดท่อเนื้อฟัน BisBlock™ มีวิธีการใช้ที่ง่ายสามารถทำได้ในคลินิกทันตกรรมทั่วไป อีกทั้งมีการศึกษาหลายชิ้นพบว่าสารประเภทออกซาลาเลทมีประสิทธิภาพในการลดอาการเสียวฟัน^(14,28,29) แต่บางครั้งอาจพบว่าอาจไม่ลดอาการเสียวฟันในผู้ป่วยบางราย ทำให้จำเป็นต้องได้รับการบูรณะฟันเพื่อปิดรอยโรคซึ่งมักจะพบที่คอฟันด้วยวัสดุเรซินคอมโพสิต หรือผลที่ลดอาการเสียวฟันอาจไม่ถาวร เพราะถึงแม้ผลึกแคลเซียมออกซาลาเลทจะละลายตัวต่ำ แต่ก็ยังมีค่าคงที่การละลายตัว (solubility constant; K_{sp}) ที่สูงกว่าไตรแคลเซียมฟอสเฟต (tricalcium phosphate) มาก โดยแคลเซียมออกซาลาเลทมีค่า $K_{sp}=1.96 \times 10^{-8}$ ในขณะที่ไตรแคลเซียมฟอสเฟตมีค่า $K_{sp}=2.02 \times 10^{-33}$ และสามารถละลายได้ใน 1 สัปดาห์⁽⁵⁾ โดยเฉพาะผลึกที่เกิดบนผิวฟันจะหลุดออกได้ระหว่างที่ผู้ป่วยแปรงฟัน ทำให้รู้สึกเสียวฟันได้อีก

ในการศึกษาก่อนหน้านี้แสดงให้เห็นว่า หากทำการรดออกซาลิกบนชั้นผิวเคลือบของเนื้อฟัน จะไปเกิดผลึกที่ผิวบนสุด ซึ่งเป็นบริเวณที่จะยึดกับเรซินในระบบยึดติด ทำให้ไม่เกิดชั้นไฮบริดที่สมบูรณ์ อีกทั้งผลึกเหล่านี้ยังทำให้ได้เรซินแทรกที่ล้น ค่าแรงยึดติดจึงต่ำลง⁽¹⁶⁾ แต่หากควบคุมปริมาณแคลเซียมไม่ให้มีบนผิวฟันโดยการใส่กรดฟอสฟอริกในระบบไทเทเนียม ก่อนการทาสารลดอาการเสียวฟัน ก็จะทำให้เหลือแคลเซียมเฉพาะในท่อเนื้อฟันเล็กๆ ดังนั้นการเกิดผลึกก็จะไม่ขัดขวางการเกิดชั้นไฮบริดและเรซิน^(5,21,22) เช่นเดียวกับการศึกษาในครั้งนี้

Pashley และคณะทำการศึกษานี้ในปีค.ศ. 2001 ได้แนะนำให้ใช้สารยึดติดทาทั้งหลังจากทาสารลดอาการเสียวฟันชนิดออกซาลาเลท เพื่อยึดผลึกที่เกิดขึ้นไม่ให้เคลื่อนที่หลุดไป และลดการละลายตัวจากของเหลวในช่องปาก เช่นเดียวกับการศึกษาของ Pamir ในปีค.ศ. 2007⁽²⁹⁾ อีกทั้งจากคุณสมบัติของผลึกออกซาลาเลทที่ลดความนำไฮดรอลิกของเนื้อฟันลงถึงร้อยละ 80⁽⁵⁾ หากนำมาใช้ร่วมกับการบูรณะด้วยไทเทเนียม ในขั้นตอนก่อนการใช้สารยึดติดจะทำให้ลดการเคลื่อนที่ของของเหลวใน

ท่อเนื้อฟันในทิศทางออกจากเนื้อเยื่อใน ระหว่างการบูรณะด้วยเรซินคอมโพสิต และอาจป้องกันอาการเสียวฟันหลังบูรณะได้ อีกทั้งผลึกเหล่านี้จะป้องกันสารพิษจากสารเรซินโมโนเมอร์^(30,31) ไม่ให้ซึมผ่านท่อเนื้อฟันเข้าสู่เนื้อเยื่อ ในการบูรณะโพรงฟันเล็กๆ เช่นรอยโรคที่คอฟัน ซึ่งขอบโพรงฟันไม่มีส่วนของเคลือบฟัน แต่หากมีเคลือบฟันที่ขอบโพรงฟัน จากรายงานของ Tay และคณะเมื่อปีค.ศ. 2003⁽²¹⁾ แนะนำว่าเมื่อเคลือบฟันสัมผัสกับสารออกซาลาเลท จะเกิดผลึกที่ผิวซึ่งขัดขวางการยึดติดกับเรซิน ดังนั้นจึงต้องทำการกำจัดผลึกเหล่านั้น โดยใช้กรดฟอสฟอริกซ้ำอีก 10-15 วินาที เพื่อละลายผลึกแอลฟาไฮโดรอกซีไดฟลูออโรฟอสเฟต ทำให้ผลึกออกซาลาเลทหลุดออกไป ซึ่งจะไม่ส่งผลต่อผลึกแคลเซียมออกซาลาเลทที่ผิวเนื้อฟัน เนื่องจากผลึกเหล่านี้ทนทานต่อการกัด ดังนั้นจึงสามารถนำสารลดอาการเสียวฟันชนิดออกซาลาเลท มาใช้เพื่อลดอาการเสียวฟัน และหากก่อนใช้สารยึดติดเพื่อลดการเสียวฟันหลังบูรณะในกรณีไทเทเนียม^(5,29) สำหรับการใส่เซลฟ์-เอเทชีไพรเมอร์ อาจจะไม่ทำให้ผลึกแคลเซียมออกซาลาเลทหลุดออกไปหมด เนื่องจากไม่มีประสิทธิภาพในการกัดผิวฟันรุนแรงเท่ากรดฟอสฟอริก จึงต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป

ในการศึกษาของ Tay และคณะในปี 2003⁽²¹⁾ พบว่าถึงแม้กรดออกซาลิกจะมีค่า pH 2.3 ซึ่งมีความเป็นกรดเพียงพอที่จะละลายแร่ธาตุออกจากเนื้อฟัน ให้เกิดการปล่อยแคลเซียมไอออนออกมาเพื่อเกิดผลึกแคลเซียมออกซาลาเลทเพื่อลดอาการเสียวฟัน แม้ใช้เพียงลำพังโดยไม่ต้องปรับสภาพเนื้อฟันด้วยกรด แต่ผลที่เกิดขึ้นมักอยู่ไม่ถาวร เนื่องจากผลึกอาจเคลื่อนหลุดจากผิวและละลายได้บางส่วนในสภาพช่องปาก⁽⁵⁾ จึงมีการใช้สารลดอาการเสียวฟันชนิดออกซาลาเลทที่มีเรซินเป็นส่วนประกอบ (resin-containing oxalate desensitizer) เช่น MS Coat® (Sun Medical Co Ltd., Shiga, Japan) โดยหวังผลให้ผลึกออกซาลาเลทที่เกิดขึ้นถูกหุ้มด้วยเรซินซึ่งเป็นโคโพลิเมอร์ และที่บริเวณผิวเนื้อฟันก็จะถูกปิดด้วยเรซินไปพร้อมๆ กัน แต่จากการศึกษา พบว่าสารลดอาการเสียวฟันชนิดออกซาลาเลทที่มีส่วนประกอบเป็นเรซินนี้กลับมีค่าแรงยึดติดต่ำกว่าชนิดที่ไม่มีเรซินเป็นส่วนประกอบ เช่น Protect® Drops (John O. Butler Co.,

Chicago, IL, USA), Oxagel® (Art-Dent, São Paulo, Brazil) และ Super Seal® (Phoenix Dental Inc., Fenton, MI, USA) โดยอธิบายว่าน่าจะเกิดจากสารโคโพลีเมอร์มีน้ำหนักโมเลกุลมาก ทำให้ไม่สามารถแทรกซึมผ่านชั้นเส้นใยคอลลาเจนของเนื้อฟันที่ถูกละลายแร่ธาตุแล้ว จึงตกค้างอยู่บนผิวเนื้อฟัน และส่งผลให้ค่าแรงยึดติดที่รอยต่อเนื้อฟันกับสารยึดติดต่ำลง⁽²¹⁾

ในปี 2005 Yiu และคณะ⁽²²⁾ ทำการศึกษาในห้องปฏิบัติการพบว่า คุณสมบัติของสารยึดติดในระบบโททอลเอทซ์แบบสองขั้นตอนที่ต่างชนิดกันส่งผลต่อค่าแรงยึดติดระหว่างเนื้อฟันและสารยึดติดต่างกัน โดยสารยึดติดที่มีค่า pH ต่ำ หรือมีความเข้มข้นฟลูออไรด์สูง กลับทำให้ค่าแรงยึดต่ำลงและค่าความนำไฮดรอลิกกลับสูงขึ้น โดยหากใช้สารยึดติด OptiBond® Solo Plus (Kerr Co., Orange, CA, USA) มีค่า pH 2.81 ความเข้มข้นฟลูออไรด์ 4547 ppm หรือ Prime&Bond® NT (Dentsply De Trey, Konstanz, Germany) ค่า pH 2.68 ความเข้มข้นฟลูออไรด์ 3641 ppm จะมีผลทำให้ค่าแรงยึดติดต่ำกว่าสารยึดติดที่มีค่า pH สูงกว่า และมีความเข้มข้นฟลูออไรด์ต่ำกว่า เช่น One-step® (Bisco Inc., Schaumburg, IL, USA) มีค่า pH 4.6 และความเข้มข้นฟลูออไรด์ 70 ppm หรือ Single Bond® (3M ESPE, St. Paul, MN USA) มีค่า pH 3.6 และความเข้มข้นฟลูออไรด์ 130 ppm โดยผู้ทำการศึกษาค้นคว้าเห็นว่าสารยึดติดที่เป็นกรดอาจไปทำลายสมดุลของผลึกแคลเซียมออกซาลาเลทให้ละลายแคลเซียมออกไซด์ออกมาบางส่วน และไปจับกับฟลูออไรด์ไอออนอิสระ เกิดตกตะกอนเป็นแคลเซียมฟลูออไรด์ (CaF₂) บนผิวเนื้อฟันซึ่งขัดขวางการแทรกซึมของเรซินและการเกิดชั้นไฮบริด ส่งผลให้ค่าแรงยึดติดต่ำลง

การศึกษาของ Vachiramon และคณะในปี 2008⁽²³⁾ พบว่าค่าแรงยึดของเนื้อฟันและสารยึดติดหลังการใช้สารลดอาการเสียวฟันชนิดออกซาลาเลทจะต่ำลง เมื่อติดตามผลเป็นเวลา 3 เดือนภายใต้การจำลองความดันในโพรงเนื้อเยื่อใน เมื่อเปรียบเทียบกับเวลา 24 ชั่วโมง ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ทำการศึกษาในการทดลองก่อนหน้านี้^(5,21,22) นอกจากนั้นยังพบว่าเกิดการรั่วซึมระดับนาโนเพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งมากกว่ากลุ่มควบคุมที่ไม่มีการใช้สารลดอาการเสียว

ฟันชนิดออกซาลาเลท ซึ่งสาเหตุยังไม่ชัดเจน แต่ผู้ทำการศึกษาค้นคว้าอธิบายว่าอาจจะเป็นผลมาจากการจำลองความดันในโพรงเนื้อเยื่อใน ที่มีส่วนประกอบเป็นโปรตีนร้อยละ 2 อาจจะมีผลต่อการก่อผลึกแคลเซียมออกซาลาเลทในรูปแบบที่อุดซึมน้ำได้ หรือผลของการออกซาลาเลทที่สามารถละลายแร่ธาตุของเนื้อฟันได้เพิ่มเติมหลังการใช้กรดปรับสภาพฟัน และผู้ทำการศึกษาค้นคว้าได้เสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า น่าจะต้องทำการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมในเรื่องระดับความลึกของการละลายแร่ธาตุของเนื้อฟันเมื่อใช้กรดฟอสฟอริก เปรียบเทียบระหว่างการใช้และไม่ใช้กรดออกซาลาเลทจากสารลดอาการเสียวฟันชนิดออกซาลาเลทร่วมด้วย⁽²³⁾

จากการศึกษาในครั้งนี้พบว่า ค่าแรงยึดติดเฉือนเฉลี่ยระดับไมโครในกลุ่มทดลองที่ใช้สารลดอาการเสียวฟันชนิดออกซาลาเลททาบนเนื้อฟันหลังการละลายแร่ธาตุ มีค่าไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้ทาสารลดอาการเสียวฟันชนิดออกซาลาเลท สอดคล้องกับผลการศึกษาก่อนหน้านี้^(5,21,22) แสดงว่าการตกค้างของผลึกออกซาลาเลทบริเวณผิวเนื้อฟัน ไม่ส่งผลกระทบต่อค่าแรงยึดติดในกรณีที่ใช้ระบบยึดติดโททอลเอทซ์ในการทดลองนี้

ในการศึกษาก่อนหน้านี้ของ Pashley และคณะ⁽⁵⁾ Tay และคณะ⁽²¹⁾ Yiu และคณะ⁽²²⁾ และ Vachiramon และคณะ⁽²³⁾ ทำการศึกษาลักษณะของสารลดอาการเสียวฟันชนิดออกซาลาเลท ที่มีต่อเนื้อฟันและระบบยึดติดโดยใช้การวัดค่าแรงยึดติดระดับไมโคร^(5,21-23) ซึ่งแตกต่างจากการศึกษาค้นคว้านี้ ที่ใช้ค่าแรงยึดเฉือนระดับไมโคร เนื่องมาจากข้อจำกัดของการเตรียมชิ้นทดสอบที่ใช้วิธีการตัดฟันด้วยแผ่นกรอากเพชร ทำให้ไม่สามารถเตรียมชิ้นทดสอบได้มากขึ้นต่อฟันแต่ละซี่ ทำให้อาจมีผลจากความแตกต่างของฟันแต่ละซี่ อีกทั้งการทดสอบด้วยค่าแรงเฉือนระดับไมโครนั้นจำเป็นต้องทำให้พื้นที่การยึดติดและแท่งคอมโพสิตเรซินที่ใช้ทดสอบมีขนาดค่อนข้างเล็ก จึงเกิดการหลุดได้ง่ายก่อนทดสอบ ดังนั้นน่าจะมีการศึกษาเพิ่มเติม นอกจากนี้ในปัจจุบันมีการใช้ระบบยึดติดโททอลเอทซ์และผลิตภัณฑ์ลดอาการเสียวฟันชนิดออกซาลาเลทหลายชนิดในท้องตลาด ซึ่งมีส่วนประกอบบางชนิดที่ไม่เหมือนกัน จึงเป็นที่น่าสนใจว่าส่วนประกอบเหล่านั้นส่งผล

ผลอย่างไรต่อค่าแรงยึด ดังนั้นหากมีการศึกษาเพิ่มเติมในหัวข้อนี้ จึงควรเพิ่มจำนวนตัวอย่างการทดลอง และศึกษาเปรียบเทียบผลของการใช้สารลดอาการเสียวฟันชนิดออกซาลาเลทร่วมกับการใช้สารยึดติดระบบโททอล-เอทซ์หลายชนิด

สรุปผลการทดลอง

จากข้อจำกัดของการศึกษานี้พบว่า สารลดอาการเสียวฟันชนิดออกซาลาเลทไม่มีผลต่อค่าแรงยึดเฉือนระดับไมโครระหว่างเนื้อฟันและระบบยึดติด หากใช้หลังจากการปรับสภาพเนื้อฟันด้วยกรดฟอสฟอริก

เอกสารอ้างอิง

1. Brännström M, Astrom A. The hydrodynamics of the dentine; its possible relationship to dentinal pain. *Int Dent J* 1972; 22(2): 219-227.
2. เฉลิมพล ลี้ไวยโรจน์, ศิริวิมล ศรีสวัสดิ์. เสียวฟัน แก้ไขอย่างไรดี (ตอนที่ 2). *ว ทันต ทัศนการ* 2550; 7(2): 5-10.
3. Trowbridge HO, Silver DR. A review of current approaches to in-office management of tooth hypersensitivity. *Dent Clin North Am* 1990; 31(3): 561-582.
4. Pashley DH. Dentin permeability, dentin sensitivity, and treatment through tubule occlusion. *J Endod* 1986; 12(10): 465-474.
5. Pashley DH, Carvalho RM, Pereira JC, Villanueva R, Tay FR. The use of oxalate to reduce dentin permeability under adhesive restorations. *Am J Dent* 2001; 14(2): 89-94.
6. Bartold PM. Dentinal hypersensitivity: a review. *Aust Dent J* 2006; 51(3): 212-218.
7. Kerns DG, Scheidt MJ, Pashley DH, Horner JA, Strong SL, Van Dyke TE. Dentinal tubule occlusion and root hypersensitivity. *J Periodontol* 1991; 62(7): 421-428.
8. Gillam DG, Mordan NJ, Sinodinou AD, Tang JY, Knowles JC, Gibson IR. The effects of oxalate-containing products on the exposed dentine surface: an SEM investigation. *J Oral Rehabil* 2001; 28(11): 1037-1044.
9. Pereira JC, Segala AD, Gillam DG. Effect of desensitizing agents on the hydraulic conductance of human dentin subjected to different surface pre-treatments-an in vitro study. *Dent Mater* 2005; 21(2): 129-138.
10. Greenhill JD, Pashley DH. The effect of desensitizing agents on the hydraulic conductance of human dentin in vitro. *J Dent Res* 1981; 60(3): 686-698.
11. Pashley DH, Galloway SE. The effects of oxalate treatment on the smear layer of ground surfaces of human dentine. *Arch Oral Biol* 1985; 30(10): 731-737
12. Camps J, Pizant S, Dejou J, Franquin JC. Effectes of desensitizing agents on human dentin permeability. *Am J Dent* 1998; 11(6): 286-290.
13. Hirvonen TJ, Narhi MV, Hakumaki MO. The excitability of dog pulp nerves in relation to the condition of dentine surface. *J Endod* 1984; 10(7): 294-298.
14. Muzzin KB, Johnson R. Effects of potassium oxalate on dentin hypersensitivity in vivo. *J Periodontol* 1989; 60(3): 151-158.
15. Cuenin MF, Scheidt MJ, O'Neal RB, et al. An in vivo study of dentin sensitivity: the relation of dentin sensitivity and the patency of dentin tubules. *J Periodontol* 1991; 62(11): 668-673.
16. Pashley EI, Tao L, Pashley DH. Effects of oxalate on dentin bonding. *Am J Dent* 1993; 6(3): 116-118.
17. Seara SF, Erthal BS, Ribeiro M, Kroll L, Pereira GD. The influence of a dentin desensitizer on the microtensile bond strength of two bonding systems. *Oper Dent* 2002; 27(2): 154-60.
18. Pereira PN, Okuda M, Sano H, Yoshikawa T, Burrow MF, Tagami J. Effect of intrinsic

- wetness and reginol difference on dentin bond strength. *Dent Mater* 1999; 15(1): 46-53
19. Opdam NJ, Feilzer AJ, Roeters JJ, Smale I. Class I occlusal composite resin restorations: in vivo post-operative sensitivity, wall adaptation, and microleakage. *Am J Dent* 1998; 11(5): 229-234
 20. Akpata ES, Sadiq W. Post-operative sensitivity in glass-ionomer versus adhesive resin-lined posterior composites. *Am J Dent* 2001; 14(1): 34-38
 21. Tay FR, Pashley DH, Mark TF, Carvalho RM, Lai SC, Suh BI. Integrating oxalate desensitizers with total-etch two-step adhesive. *J Dent Res* 2003; 82(9): 703-707.
 22. Yiu CK, King NM, Suh BI, et al. Incompatibility of oxalate desensitizers with acidic, fluoride-containing total-etch adhesives. *J Dent Res* 2005; 84(8): 730-735.
 23. Vachiramon V, Vargas MA, Pashley DH, et al. Effects of oxalate on dentin bond after 3-month simulated pupal pressure. *J Dent* 2008; 36(3): 178-185.
 24. Inoue M, Finger WJ, Mueller M. Effect of filler content of restorative resins on retentive strength to acid-conditioned enamel. *Am J Dent* 1994; 7(3): 161-166.
 25. Jacobsen PL, Bruce G. Clinical dentin hypersensitivity: understanding the causes and prescribing a treatment. *J Contemp Dent Pract* 2001; 2(1): 1-12
 26. Akca T, Yazici AR, Celik C, Ozgunaltay G, Dayangac B. The effect of desensitizing treatments on the bond strength of resin composite to dentin mediated by a self-etching primer. *Oper Dent* 2007; 32(5): 451-456.
 27. Tavares M, DePaola PF, Soparkar P. Using a fluoride-releasing resin to reduce cervical sensitivity. *J Am Dent Assoc* 1994; 125(10): 1337-1342
 28. Gillam DG, Coventry JF, Manning RH, Newman HN, Bulman JS. Comparison of two desensitizing agents for the treatment of cervical dentine sensitivity. *Endod Dent Traumatol* 1997; 13(1): 36-39
 29. Pamir T, Dalgat H, Onal B. Clinical evaluation of three desensitizing agents in relieving dentin hypersensitivity. *Oper Dent* 2007; 32(6): 544-548
 30. Hanks CT, Wataha JC, Parsell RR, Strawn SE, Fat JC. Permeability of biological and synthetic molecules through dentine. *J Oral Rehabil* 1994; 21(4): 475-487
 31. Gerzina TM, Hume WR. Effect of hydrostatic pressure on the diffusion of monomers through dentin in vivo. *J Dent Res* 1995; 74(1): 369-373
- ขอสำเนาบทความ:**
- ผศ.ดร.สุมนา จิตติเดชารักษ์ ภาควิชาทันตกรรมบูรณะ
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง
เชียงใหม่ 50202
- Reprint Request:**
- Assist.Prof.Dr. Sumana Jittidecharaks Department
of Restorative Dentistry, Faculty of Dentistry,
Chiang Mai University, Chiang Mai 50202